



SAMOFIX® Mauermörtel

Ein Qualitätsprodukt der Weiacher

Samofix ist ein kellenfertiger Langzeit-Zement-Mauermörtel mit hochwertigem, spezialdosiertem Weiacher Alluvial-Sand.

Er entspricht der Mörtelklasse M 15 gemäss SN EN 998-2
Mörtelruckfestigkeit $f_{mk} \geq 15 \text{ N/mm}^2$

Artikel-Nr. **112000, Samofix 200 C Zementmörtel M15**

Wir liefern Samofix Mauermörtel

- in gleichbleibender, optimaler Konsistenz
 - in hoher Qualität
 - in der gewünschten Menge
 - zum gewünschten Termin
- direkt auf die Baustelle.

Bedingungen: Die Lieferung von Mauermörtel erfolgt aus betriebstechnischen Gründen in der Zeit von 05.00 bis 08.00 Uhr. Bestellsannahme am Vortag bis 15.00 Uhr. Bei Grossmengen/Tag können Zusatzlieferungen für den Nachmittag vereinbart werden. Für die Lagerung auf der Baustelle werden Mörtelmulden mit 200l Inhalt zur Verfügung gestellt.



Verkauf und Beratung
Telefon 043 211 13 30
baustoffe@eberhard.ch

Bestellung und Disposition
Telefon 043 211 13 70
dispo@eberhard.ch

Weitere Angaben siehe Preisliste Baustoffe, www.eberhard.ch



SAMOFIX® macht Mauern fix.

Wirtschaftlichkeit

Mit Samofix können Sie Ihre Baustelle für zwei Tage mit Mauermörtel von gleichbleibender Qualität versorgen. So sparen Sie Logistikaufwand und Transportkosten.

Lückenlose Qualitätsgarantie

Samofix wird in modernen Mischanlagen in Rümlang und Weiach produziert. Die Produktion und die Qualität der Produkte wird laufend überwacht und durch Zertifikate bescheinigt. Mit unseren modernen Fahrmaschinen sorgen wir für termingenaue Lieferung und sachgemässes Abfüllen auf Ihrer Baustelle.

Anwendung

Der Mörtel ist für folgende Mauerwerksarten ohne besondere Eigenschaften geeignet:

- MB Mauerwerk aus gebrannten Steinen (Backsteine)
- MC Mauerwerk aus zementgebundenen Steinen (Betonsteine, Zementsteine)
- MK Mauerwerk aus hydrothermisch gehärteten Steinen (Kalksandsteine)

Das Mauerwerk kann als Einsteinsmauerwerk, Verbundmauerwerk oder als Vorsatz-Mauerwerk (Zweischalenmauerwerk) ausgebildet sein.

Wichtige Tipps

Mörtel: Der Samofix Mauermörtel sollte, um einem frühzeitigen Ansteifen entgegenzuwirken, in gut gereinigte Mörtelmulden abgefüllt werden. Während der Lagerung ist es zweckmässig, die glattgestrichene Mörteloberfläche mit einem dünnen Wasserfilm vor dem Austrocknen zu schützen. Damit wird auch eine längere Verarbeitungszeit erreicht. Die Zugabe von Wasser oder Zusatzmittel zur Verlängerung der Verarbeitungszeit ist nicht erlaubt.

Lagerung/Verarbeitung im Sommer: Die Mörteloberfläche im Behälter abglätten und mit einer dünnen Schicht Wasser vor dem Austrocknen schützen. Samofix nicht längere Zeit ungeschützt der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Mörtelkübel nach Verbrauch gut reinigen (keine Rückstände), mit Wasser abspritzen und für die nächste Lieferung bereitstellen.

Lagerung/Verarbeitung im Winter: Auf Winterbaustellen kann mit Samofix bis 5° C Aussentemperatur ohne spezielle Massnahmen gemauert werden. Bei Frostgefahr ist die Mörtelmenge nach Möglichkeit nur für einen Tagesbedarf zu bestellen. Frostschutzmittel können dem verzögerten Langzeitmörtel nicht beigemischt werden. Mörtel durch Abdecken der Behälter mit Iso-

liermaterial (Matten, Blachen usw.) vor Frost und Wind schützen. Mörteloberfläche im Behälter auch im Winter mit einem dünnen Wasserfilm abdecken.

Schutz Mauerwerk/Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist gemäss SIA Norm 266 im Bauzustand mit entsprechenden Massnahmen zu schützen. Die Mörtelfuge muss bei heissen und/oder bei windigen Witterungsverhältnissen vor dem frühzeitigen Wasserverlust geschützt werden, z. B. durch mehrmaliges Besprühen mit einem feinen Wasserstrahl und/oder Abdecken des Mauerwerks. Freistehendes Mauerwerk ist gegen mechanische Querbeanspruchung durch Wind, Stösse sowie Erschütterungen zu schützen. Das Mauerwerk darf nicht belastet werden bevor der Mörtel abgebunden und eine Festigkeit von $0.7 f_{mk}$ erreicht hat.

